

AGUAPLAST®



Γεμιστικός στόκος τελευταίας τεχνολογίας σχεδιασμένος για εργασίες ανακαίνισης όπου απαιτείται εξοικονόμηση χρόνου, ανώτερα οφέλη και απολύτως εγγυημένο αποτέλεσμα.

- Γρήγορο Στέγνωμα: μπορεί να τριφτεί και να βαφεί μετά από 3 ώρες
- Πρόσφυση σε όλων των ειδών τα υποστρώματα
- Μεγάλη ικανότητα πλήρωσης, έως 50 χιλιοστά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα: μπορεί να τριφτεί και να βαφεί σε μόλις 3 ώρες, εξοικονομώντας χρόνο και καθιστώντας δυνατή, σε κανονικά υποστρώματα, την ολοκλήρωση του έργου την ίδια ημέρα.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλων των ειδών τα υποστρώματα, τόσο σε αυτά που είναι πολύ απορροφητικά (γύψος, γυψοσανίδες, τσιμέντο, σκυρόδεμα, ξύλο, πέτρα ...) αλλά και σε δύσκολα ή μη απορροφητικά υποστρώματα (παλαιοί βαμμένοι τοίχοι, διάστικτες βαφές, πλακάκια, ψηφιδωτό γυαλί, κλπ).
- Μεγάλη δυνατότητα πλήρωσης: μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις μέχρι και 50mm με μία μόνο κίνηση. Δεν συρρίκνωση.
- Επιτρέπει και μια δεύτερη επίστρωση πριν η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει πλήρως (wet on wet).
- Λευκό και όμορφο τελείωμα, κατάλληλο για κάθε είδους βαφή ή επικάλυψη (ταπετσαρία απλή ή βινυλική, γύψινα κλπ).
- Τρίβεται εύκολα, αφήνοντας μια ομαλή επιφάνεια.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με ένα μόνο προϊόν λύνονται τα περισσότερα προβλήματα αποκατάστασης και επισκευής εσωτερικών προβλημάτων:

- Στοκάρει άμεσα πλακάκια, γυαλί, ψηφιδωτά σε κουζίνες, μπάνια, καμπίνες ντους, κ.λπ.
- Γέμισμα τρυπών έως 50 mm.
- Εξομάλυνση μεταξύ διαφορετικών υποστρωμάτων και άνισων τοίχων.
- Ανακαίνιση διάστικτων και βαμμένων τοίχων.
- Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε υγρά υποστρώματα.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1. Υπόστρωμα

Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος ή κερί. Ασταρώστε ασταθή ή αδύναμα υποστρώματα. Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν μεταλλικά μέρη με αντισκωριακό αστάρι.

2. Εφαρμογή

Προσθέστε 1 Kg σκόνης /0,4Kg νερού. Ανακατέψτε καλά για να παραχθεί μια ομοιόμορφη πάστα. Αυτή η πάστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 45 λεπτά στους 20°C. Η θερμοκρασία του μείγματος μπορεί να τροποποιήσετε το χρόνο πήξης, υψηλή θερμοκρασία την επιταχύνει, χαμηλή θερμοκρασία, κρατάει τον χρόνο ψηλά.

3. Εργαλεία εφαρμογής

Μυστρί ή σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

4. Αποθήκευση

Αποθηκεύστε στην κλειστή / σφραγισμένη συσκευασία μακριά από παγετό, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Ελάχιστη διάρκεια ζωής 24 μηνών.

5. Επισήμανση

Μην ανακατεύετε ξανά όταν το προϊόν αρχίζει να πήζει. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας πάνω σε υγρό υποστρώμα. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υποβάλλεται σε σταθερή υγρασία ή βρίσκονται υπό συνεχούς νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν

Συσκευασία Χάρτινο Κουτί 4Kg και 15Kg
Σύσταση Σκόνη
Χρώμα Λευκό. Επιδέχεται Universal χρωστικά

Αποθήκευση Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά
Κρατήστε το μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες

Εφαρμογή

Θερμοκρασία Από 5 έως 30°C
Απόδοση ±1, Kg σκόνης X m² X mm στρώσης
Ποσοστό μίξης 0,5L νερό για κάθε 1Kg προϊόντος
Χρόνος χρήσης 45'
Χρόνος στεγνώματος 3 ώρες για 4mm πάχος στρώματος
Επαναβαφή αμέσως μετά το στέγνωμα
Μέγιστο πάχος 50mm
Καθαρισμός εργαλείων Με νερό αμέσως μετά την χρήση

Διάθεση

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα Ασφαλείας του προϊόντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κλάση : AFNOR NFT 36 005 οικογένεια III Κλάση 2:
Εσωτερικής χρήσης γεμιστικός στόκος νερού
Συνδετικά: Υδατοδιαλυτά υδραυλικά συνδετικά και πολυμερή
Πυκνότητα σκόνη : 0,70g/cm³
πάστα: 1,30g/cm³
Κοκκομετρία <100μ πολύ φίνο
PH 11 υγρό σε πάστα, 9 μετά από 24 ώρες

Ανθεκτικότητα : σύμφωνα με τον κανονισμό AFNOR 30



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 70218-001: 5 Kg και 15Kg

Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Beissier

BEISSIER, S.A.



Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es