

DECO MICRO FLEX DS-258 Πατητή σε μορφή πάστας για τοίχους & δάπεδα



Δημιουργήστε
Εξαιρετικές τεχνολογίες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Πάστα - Λευκό, γκρι ανοιχτό, γκρι σκούρο
Αποχρώσεις	Το λευκό χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 αποχρώσεις.
Ειδικό βάρος	1,65 ± 0,05 kg/lit
Στερεά κατά βάρος	73-79% w/w
pH	8,00 ± 0,50
Στιλνότητα	Ματ - σατινέ, ανάλογα την εφαρμογή
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Αραιώση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή περίπου 30min, ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)
Πρόσφυση	≥ 3,0N/mm ²
Αντοχή σε τριβή	AR0,5
Αντοχή σε κρούση	IR1,7
Σκληρότητα Shore D:	80
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	≤ 0,08kg.m ² .h ^{0,5}
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass F
Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία ΙΒ): «Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος», Τύπος Υ): 200gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 45gr/lit Π.Ο.Ε.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5kg (σε παλέτα 120 δοχείων)
Δοχείο 15kg (σε παλέτα 48 δοχείων)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα, λευκό ή έγχρωμο, έτοιμο προς χρήση. Στη σύνθεσή του περιέχονται κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή αντοχή σε τριβή και μοναδικά λεία τελική επιφάνεια. Ιδανικό για εσωτερική χρήση σε τοίχους και δάπεδα και εξωτερικά σε όψεις κτιρίων και κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.ά. Κατατάσσεται ως υλικό επίχρισης δαπέδων τύπου SR-B2,0-AR0,5-IR1,7 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εξαιρετική κάλυψη ρωγμών με αντοχή στις συστολοδιαστολές
- Ιδιαίτερη κάλυψη ακόμη και με μία μόνο στρώση
- Ιδιαίτερη πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια
- Γρήγορο στέγνωμα
- **Δυνατότητα εφαρμογής βερνικιού ακόμη και την επόμενη μέρα**
- Χρωματίζεται και τεχνολογείται μέσω του συστήματος DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) σε 120 επιλεγμένες αποχρώσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσετε την επιλογή σας και να εξελίξετε την απόχρωση, διορθώνοντας την σταδιακά ή και τμηματικά.
- Ιδανική λύση για την ανακαίνιση και τη διακόσμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η παστώδης πατητή DS-258 DECO MICRO FLEX εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες και σταθερές επιφάνειες, σε δάπεδα (εικ. 1) και τοίχους. Κατάλληλη και για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι (εικ. 2), νιπτήρες, ντουζιέρες, χτιστά έπιπλα (εικ. 4), ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, πόρτες κ.ά. Ιδανική και για την αλλαγή απόχρωσης, αλλά και για την επισκευή φθαρμένων και ρηγματωμένων επιφανειών επενδυμένων με πατητή τσιμεντοκονία (εικ. 3), ειδικά δε όπου απαιτείται ταχύτητα στην εφαρμογή και γρήγορη παράδοση ενός έργου. Το ιδιαίτερο και λιτό ύφος της καθώς και η ευκολία και η καθαρότητα στην εφαρμογή της, την καθιστούν μία πραγματικά ξεχωριστή, γρήγορη και οικονομική επιλογή (λόγω της μεγάλης της καλυπτικότητας και της αντοχής της σε μικρό πάχος εφαρμογής) για όσους θέλουν να ανακινήσουν ή να διακοσμήσουν την κα-

τοικία τους ή τον επαγγελματικό τους χώρο. Η λεπτή, αλλά πανίσχυρη στρώση της μετατρέπει παλαιούς φθαρμένους ή εκτός μόδας χώρους, τοίχους και δάπεδα, σε μοντέρνους, αλλά και παραδοσιακούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, επίπεδες, καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, παλιές και ξεφλουδισμένες βαφές, σαθρά υλικά και υγρασία.

- Σε περίπτωση που δεν είναι επίπεδες (δάπεδα) προτείνεται ως υπόστρωμα η εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας DS-250 ή DS-252 Flex, εγκιβωτίζοντας αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα DS-4160, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον τρόπο χρήσης των αντίστοιχων προϊόντων.
- Αν το υπόστρωμα είναι μάρμαρο, πλακάκι ή μωσαϊκό, ασταρώνουμε με χαλαζιακό αστάρι DS-255 ή DS-290 και επενδύουμε με πατητή τσιμεντοκονία DS-250 ή DS-252 Flex.
- Νέες επιφάνειες από μαρμαροσολιά και σκυρόδεμα, αφού λειανθούν με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και καλυφθούν πιθανές ατέλειες με SUPER FLEX POWDER, ξεσκονίζονται και ασταρώνονται με AQUAFIX.
- Νέες επιφάνειες από γυψοσολιά, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα ασταρώνονται με AQUAFIX.

- Σε ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρκεί το ελαφρύ γυαλοχαρτίσμα τους με πατόχαρτο.
- Σε ήδη βαμμένες αλλά ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφαιρούμε τις σαθρές και ξεφλουδισμένες βαφές, καθαρίζουμε και ασταρώνουμε με AQUAFIX.
- Σε ξύλινες αδρές, άβαφες επιφάνειες, προστατεύουμε από σαράκι, μύκητες, υγρασία, με συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL WOOD Protection/Conditioner. Μετά την ως άνω προετοιμασία ανά επιφάνεια εφαρμογής, ακολουθεί η τελική εφαρμογή με DS-258 DECO MICRO FLEX.

2. Εφαρμογή

Επιλέγουμε μία από τις έτοιμες αποχρώσεις λευκό, γκρι ανοιχτό, γκρι σκούρο DS-258 DECO MICRO FLEX ή χρωματίζουμε τη λευκή με το δοσομετρικό σύστημα σε σύριγγες DUROCOLOR της DUROSTICK. Έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας δεκάδων αποχρώσεων του γκρι με την ανάμειξη της λευκής πάστας με τις γκρι (ανοιχτό, σκούρο) ή και τις γκρι μεταξύ τους, αλλά και πολλές άλλες αποχρώσεις μέσα από την ανάμειξη της λευκής πάστας με αυτές που μέσω του

συστήματος DUROCOLOR έχουμε χρωματίσει. Εφαρμόζεται με ανοξειδωτή μεταλλική σπάτουλα σε μία έως δύο επιστρώσεις πάχους 1mm η κάθε μία. Η δεύτερη επιστρωση ακολουθεί όταν η πρώτη έχει στεγνώσει, δουλεύοντας με τη σπάτουλα προς διάφορες κατευθύνσεις. Επαναλαμβανόμενα πατήματα με τη σπάτουλα αποδίδουν ιδιαίτερα εφέ και έντονα 'νερά - κύματα', ανάλογα με το χρωματισμό που έχουμε επιλέξει. Πιο σκούρες επιφάνειες δημιουργούνται με περισσότερα πατήματα με τη σπάτουλα. Αν επιθυμούμε η πατητή μας να έχει ομοιόμορφο χρώμα χωρίς εφέ και 'νερά' θα πρέπει να την εφαρμόσουμε σε μία έως δύο επιστρώσεις και να την αφήσουμε να στεγνώσει. Μετά το στέγνωμά της τρίβουμε την επιφάνεια με πατόχαρτο από Νο180 και άνω. Η εναλλαγή στο πατόχαρτο από Νο180 έως και Νο400 αποδίδει ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια έτοιμη να δεχθεί το βερνίκι που θα ακολουθήσει.

Μετά από μία ημέρα (ανάλογα τις συνθήκες περιβάλλοντος) και αφού το υλικό έχει στεγνώσει, ερχόμαστε να ενισχύσουμε την προστασία στην επιφάνεια. Για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού ματ βερνικιού διαλύτου VISTA. Εάν υπάρχει ιδιαίτερη καταπόνηση, όπως είναι τα δάπεδα, εφαρμόζουμε το πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2

συστατικών DECOFIN POLYURETHANE. Εφαρμόζονται σε δύο επιστρώσεις. Σε περιπτώσεις που το νερό λιμνάζει, π.χ. ντουζιέρες, τα βερνίκια θα πρέπει να εφαρμόζονται σε τρεις επιστρώσεις. Η κάθε επιστρωση ακολουθεί, εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη. Εύκολα στη χρήση, θα αποτρέψουν το λέκισμα των επιφανειών. Για εσωτερικές κάθετες επιφάνειες, χωρίς υγρασία, συνιστάται και η εφαρμογή του ματ βερνικιού DECOFIN AQUA καθώς είναι απολύτως άοσμο κατά την εφαρμογή του.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- **Ο χρωματισμός της μέσω του συστήματος DUROCOLOR:** Επιλέγουμε μία από τις 120 αποχρώσεις πολλαπλασιάζοντας τα ml της κάθε απόχρωσης με το συντελεστή 0,2. Για παράδειγμα επιλέγουμε την απόχρωση Νο90. Από τη σύριγγα Νο9 υπολογίζουμε 3ml που είναι η συνταγή και πολλαπλασιάζουμε 3ml x 0,2 = 0,6ml ανά kg παστώδους πατητής. Μικρή απόκλιση που ενδέχεται να υπάρξει, οφείλεται στη μέθοδο εφαρμογής, το 'πάτημα' και την επιθυμητή τεχνολογία.

- Καθαρίζετε συχνά τη σπάτουλα εφαρμογής με βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι, προκειμένου να μην παραμένουν υπολείμματα υλικού και δημι-

ουργηθούν γραμμές ή μαυρίλες.

- Μετά την εφαρμογή του βερνικιού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τελική απόχρωση μεταβάλλεται – σκουραίνει ακόμη και στις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Για να είστε απόλυτα σίγουροι για το αισθητικό αποτέλεσμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εφαρμογή σε ένα μικρό δείγμα δοκιμαστικά πριν την τελική εφαρμογή στο σύνολο της επιφάνειας.
- Σε εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και σε χώρους που καθαρίζονται συχνά με ισχυρά καθαριστικά, πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος του βερνικιού κάθε 1 χρόνο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,6-0,7kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3



ΕΙΚ. 4