

HAMMERITE® DIRECT TO RUST

ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Hammerite είναι ένα ειδικά μελετημένο χρώμα μετάλλων για εφαρμογή απευθείας στη σκουριά. Λειτουργεί σαν αντισκωριακό αστάρι, υπόστρωμα και τελικό χρώμα.

- ✓ Απευθείας στη σκουριά
- ✓ Εύκολη εφαρμογή
- ✓ Γρήγορο στέγνωμα
- ✓ Προστασία μεγάλης διάρκειας
- ✓ DUALTECH διπλή προστασία από σκουριά και υγρασία
- ✓ Απωθεί το νερό

Ισχυρή πρόσφυση σε σκουριασμένο μέταλλο

Ευκολία στην εφαρμογή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Χρώμα ειδικά τροποποιημένων αλκυδικών ρητινών

Ειδικό βάρος:

Ιξώδες:

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

Αραιώση: Εφαρμογή με πινέλο: Έτοιμο προς χρήση. Αν κατά την εφαρμογή χρειαστεί αραιώση προσθέστε μέχρι 3% κ.ο. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ HAMMERITE.

Εφαρμογή με πιστόλι: Έως 15% κ.ο. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ HAMMERITE.

Απόδοση: 3,5 – 5 m²/L για δύο στρώσεις στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα: Στην αφή μετά από 1-2 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Γυαλιστερό: 12 έτοιμες αποχρώσεις | Σφυρήλατο: 9 έτοιμες αποχρώσεις | Σατινέ: 3 έτοιμες αποχρώσεις | Μεταλλίζε: 6 έτοιμες αποχρώσεις.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5° C έως 40° C. Αν δεν χρησιμοποιήσετε όλη τη ποσότητα του προϊόντος κλείστε καλά το δοχείο για επόμενη χρήση.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α/θ) ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.





HAMMERITE® DIRECT TO RUST

ΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Τρίβετε την επιφάνεια και αφαιρείτε τη χαλαρή σκουριά, τα σαθρά υπολείμματα, τη σκόνη, τα λίπη, τα άλατα.
- Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
- Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, αλουμινίου και ψευδαργύρου: Χρησιμοποιήστε το αστάρι Hammerite Special Metals Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ελαφριά ανάδευση πριν τη χρήση. Μην αναμειγνύετε τις αποχρώσεις.
- Με πινέλο: ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ. Εφαρμόστε 2 παχιές στρώσεις καλύπτοντας πλήρως τις γωνίες και τις άκρες της επιφάνειας. Αν χρειαστεί αραιώση, προσθέστε μέχρι 3% κ.ο. Διαλυτικό Πιστολιού της Vivechrom.
- Συμβατικό πιστόλι (αέρος): Αραιώστε με Διαλυτικό Πιστολιού της Vivechrom σε αναλογία 15% κ.ο.
- Ρυθμίστε το πιστόλι στους 25/35 psi στο μέγιστο όγκο.
- Εφαρμόστε 4 λεπτές στρώσεις, με διαλείμματα 1 ώρα μεταξύ των στρώσεων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της Vivechrom.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει- Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.

