

DUROSTICK D-59

Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων & πήλινων γλαστρών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,01 ± 0,08kg/ltr
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Στεγανοποίηση	Μετά από 4 ώρες στους 20°C
Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,5kg/m ² ·h
Άοσμο, άφλεκτο, φιλικό προς το περιβάλλον	

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α1η: «Συνθετικά Αστάρια», Τύπος Υ): 30gr/ltr (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0gr/ltr Π.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-400ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ενδέχεται κεραμικά υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο να εμφανίσουν σκιές κατά την εφαρμογή, οι οποίες όμως εξαφανίζονται μετά το στέγνωμα του υλικού.
- Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμπότισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαιύστες, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Κατάλληλο για την προστασία κεραμοσκεπών (εικ.2) και επενδυμένων όψεων κτιρίων. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει την απόχρωση των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και δεν κτρινίζει. Προστατεύει για τουλάχιστον 10 χρόνια τις επιφάνειες από την απορρόφηση υγρασίας και την εμφάνιση ρωγμών και σπασιμάτων από παρατεταμένη χιονόπτωση και παγετό. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και 'εμποδίζει' την εναπόθεση της λασποβροχής (εικ.1).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-59 εφαρμόζεται σε πορώδη αλκαλικά και μη υποστρώματα, καλύπτοντας ακόμη και τριχοειδείς ρωγμές έως 0,2mm σε κεραμοσκεπές, διακοσμητικά κεραμικά τούβλα, πήλινες γλάστρες αλλά και σε τιμεντόπλακες, τιμεντοσανίδες, διακοσμητικούς τιμεντόλιθους κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, απορροφητικές, απαλλαγμένες από λασποβροχή, σκόνης, μούχλα κ.ά. Σε κεραμοσκεπές, διακοσμητικά τούβλα που έχουν προσβληθεί

από μούχλα, βρύα (πρασινίλες, μαυρίλες), προηγείται καθαρισμός με το ισχυρό καθαριστικό υγρό μούχλας DUROSTICK D-95 CLEANER, με χρήση πλυστικού μηχανήματος ή τρίβοντας με σκληρή βούρτσα.

2. Εφαρμογή

Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από τη χρήση. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, φαρδύ πινέλο ή ψεκαστήρα από απόσταση 30-40cm, σε μία επίστρωση μέχρι κορεσμού ή σε 2 διαδοχικές νωπό σε νωπό επιστρώσεις. Βεβαιωθείτε ότι κατά την εφαρμογή της κάθε στρώσης το υλικό εφαρμόζεται ομοιόμορφα έτσι ώστε να μην δημιουργείται περίσσειμά του στην επιφάνεια. Τηρήστε απαραίτητα τις παραπάνω οδηγίες καθώς η μη τήρησή τους πιθανόν να οδηγήσει σε εμφάνιση λευκών κηλίδων στην επιφάνεια του κεραμιδιού που 'αλλοιώνουν' αισθητικά την εμφάνισή του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αν η επιφάνεια είναι αδιαβροχοποιημένη με κάποιο άλλο αδιαβροχοποιητικό, δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζουμε ότι αν τα κεραμικά έχουν τοποθετηθεί ήδη αδιαβροχοποιημένα, η αδιαβροχοποιητική δράση διαρκεί το πολύ μέχρι 8 χρόνια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.



εικ. 1



εικ. 2