



## Polydox Hydro

Προστατευτικό  
αδιαβροχοποιητικό πέτρας



Απόδοση: 4- 8 m<sup>2</sup>/lt



Στέγνωμα: ½ ώρα



Αραίωση: έτοιμο προς χρήση



Επαναβαφή: 1 - 2 ώρες



Συσκευασία: 750ml , 2,5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Spraygun

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το POLYDOX Hydro ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΑΤ είναι άοσμο προστατευτικό προϊόν πέτρας βάσεως νερού, με ειδική σύνθεση που προσδίδει εξαιρετική διεισδυτικότητα, αδιαβροχοποίηση και αντοχή σε λάδια, λίπη και άλλους ρύπους για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.


Εφαρμόζεται σε απορροφητικές επιφάνειες, όπως πλάκες καρύστου, μάρμαρο, διακοσμητικά τούβλα, πυρότουβλα, πορόλιθο, φυσικές και τεχνητές πέτρες, κεραμίδια και άλλα κεραμικά υλικά, τσιμεντοειδής πέτρες, ινοπλισμένο τσιμέντο κλπ.

Δε δημιουργεί φίλμ, δεν κιτρινίζει και δεν αλλιώνει την επιφάνεια που προστατεύεται, ενώ καθαρίζεται εύκολα και εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων.

Προστατεύει πετρόκτιστα σπίτια και κατασκευές από τις επιδράσεις του καιρού και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Προϊόν εφαρμοσμένης νανοτεχνολογίας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση	Ματ. Δεν σχηματίζει φιλμ.
Ειδικό Βάρος	0,98 - 1,02 kg/lt.
Απόδοση	4-8 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση, ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα	Επιφανειακά σε 30 λεπτά.
Επαναβαφή	Επαναβάφεται ½ -1 ώρα αφού στεγνώσει τελείως η προηγούμενη στρώση. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες. <b>Προσοχή!</b> Δεν επαναβάφεται την επόμενη ημέρα!
VOC class	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού / δαπέδων». Τύπος Y. Οριακή τιμή VOC = 100 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 5gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Απόχρωση	Διατίθεται σε διαφανές γαλακτόχρωμο. Δεν χρωματίζεται.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από λίπη, σκόνες, λάδια, γράσα, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λπ. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι απολύτως καθαρές και στεγνές. Η καλύτερη δυνατή διείσδυση επιτυγχάνεται όταν οι επιφάνειες περιέχουν τη χαμηλότερη δυνατή υγρασία.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε POLYDOX hydro ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΑΤ σε όσο μεγαλύτερη ποσότητα μπορείτε, ώστε η επιφάνεια να απορροφήσει καλά. Εάν χρειάζεται δεύτερη στρώση τηρήστε τους απαιτούμενους χρόνους επαναβαφής.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με Διαλυτικό Νο1 της Vechro και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος (MSDS).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθεύντων στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.